



# DECODECOR GRESE ДЕКОДЕКОР ГРЕЗЕ



**Толстое структурное покрытие, содержит минеральные наполнители (кварц, карбонат кальция), двуокись титана и синтетическое связующее в водной эмульсии. Представлено гранулометрическим составом № 15 (мелкозернистый)**

*Применяется на новых и ремонтируемых объектах для защиты и декоративной отделки фасадов и стен внутри помещений по неотделанным бетонным (после распалубки), оштукатуренным, каменным (из песчаника, гранита, известняка) и окрашенным поверхностям. Decodecor Grese № 2 (в биозащитном варианте) может использоваться в качестве финишного покрытия в системах внешней теплоизоляции фасадов.*

- Обеспечивает защиту и придает декоративный вид бетонным, оштукатуренным кирпичным и каменным поверхностям
- Водонепроницаемо для стекающей воды, препятствует проникновению влаги в пористую и растрескавшуюся штукатурку
- Скрывает мелкие трещины оснований
- Хорошая паропроницаемость, основание "дышит"
- Обладает высокой прочностью и долговечностью
- Большое разнообразие способов нанесения покрытия

Технические характеристики	внешний вид	густая паста
	вид высохшего слоя	матовый, зернистый
	расход	2,0 - 2,5 кг/м <sup>2</sup>
	время высыхания	на «ощупь» – 5 часов, полное высыхание через 2 - 3 недели после нанесения
	плотность при 23 °С	(1,80 ± 0,05) г/см <sup>3</sup> (для белого цвета)
	паропроницаемость	170 г/м <sup>2</sup> · 24 ч (NFT 30-018)
	стойкость к статическому воздействию воды при 20 °С	24 ч (ГОСТ 9.403-80, метод Б)
	морозостойкость	5 циклов (ГОСТ 28196-89)
	долговечность	до 12 лет в зависимости от типа основания, окружающих условий и при соблюдении требований по подготовке поверхности, нанесению и уходу за покрытием (по данным фирмы SOFRAMAP)
	цвет	поставляется в белом цвете, колеруется в пастельные цвета каталогов DECOCOLOR и NUANCIER FACADE
	разбавление	не разбавлять, продукт готов к применению
	фасовка	25 кг
	техника безопасности	продукт не воспламеняется, не горюч
	срок годности	3 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ31.Н12473 от 02.11.2010 г.  
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.015231.09.11 от 29.09.2011 г.

# DECODECOR GRESE

## ДЕКОДЕКОР ГРЕЗЕ (инструкция по применению)

Подготовка основания	<p>Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3. В зависимости от типа и состояния основания могут производиться следующие виды подготовки: промывание, обработка щетками, пескоструйная обработка, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением должна быть ровная и очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью <b>Tekmaplan</b> или аналогичной штукатуркой, шпательной.</p>
Новые и старые неокрашенные основания	<p>Перед началом работ необходимо проверить состояние основания под покраску и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения и совместимости лакокрасочных материалов").</p> <p>Асбестоцемент, кирпич, зашпаклеванная или необработанная каменная кладка, известково-цементные штукатурки, цементно-песчаные штукатурки, гипсовые штукатурки, бетон – нанести грунтовку с высокой адгезией, стойкую к щелочным основаниям <b>Versafix E</b> или <b>Versafix S</b>, колерованную в тон отделочного слоя.</p> <p><u>Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской должны иметь в возрасте не менее 28 суток.</u></p> <p>Перед нанесением необходимо убедиться, что основание находится в должном состоянии – не мелется, не осыпается, не отслаивается. Для осыпающихся и мялящихся оснований рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку <b>Plexifilm E-12</b> или <b>Plexifilm S</b>.</p>
Старые окрашенные основания	<p>Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия и его совместимость с применяемой грунтовкой (см. "Таблицы применения и совместимости лакокрасочных материалов").</p> <p>На основания в должном состоянии и совместимые - нанести грунтовку <b>Versafix E</b> или <b>Versafix S</b> в один или два слоя. Грунтовка должна быть обязательно колерована в тон от отделочного слоя.</p> <p>Плохо прилегающие или несовместимые краски – удалить; очистить и обеспылить основание.</p> <p>Хорошо прилегающие краски – глянцевое или сатиновое покрытие необходимо отшлифовать наждачной бумагой (сделать матовым).</p> <p>Запыленную или грязную поверхность промыть с применением моющих средств и дать высохнуть.</p> <p>Поверхности, зараженные грибом, мхом - тщательно очистить и обработать биоцидным раствором <b>Fongimur</b> без последующего промывания.</p>
Инструмент	Шпатель из нержавеющей стали типа штукатурной кельмы и специальный пластиковый ячеистый шпатель <b>Грезе</b> .
Разбавление	Водой. Продукт готов к применению, не разбавлять.
Нанесение материала	Тщательно перемешать материал непосредственно перед нанесением. Нанести <b>Decodecor Gresе</b> в один слой. При нанесении регулировать толщину покрытия по размеру самых крупных гранул. Равномерно распределить продукт при помощи шпателя из нержавеющей стали. Далее использовать пластмассовый шпатель <b>Грезе</b> , передвигая его без особого нажима, плашмя вертикальными или круговыми движениями в зависимости от желаемого эффекта так, чтобы наиболее крупные гранулы перемещались, образуя, таким образом, рельеф. На одной стене использовать материал из одной партии. Покрытие полностью начинает отвечать всем своим техническим характеристикам спустя 2-3 недели после нанесения.
Меры предосторожности	<p>Снаружи не наносить во время заморозков, при вероятности дождя, на замёрзшие или сильно нагретые основания, температура которых выше + 30 °С, на сырые основания, при температуре ниже + 5 °С и влажности выше 80 %.</p> <p>В помещениях не наносить при температуре ниже + 8 °С и влажности выше 65 %.</p> <p>При работе над одним фасадом или одним помещением необходимо использовать продукты из одной партии, так как натуральные наполнители, входящие в состав продукта, могут вызывать небольшие расхождения в цвете в зависимости от партии. Необходимо исключить любое нанесение, которое начинается не от угла или стыка, или прерывается на середине фасада или стены. Толстыми структурными покрытиями нельзя покрывать цоколь фасада, за исключением тех случаев, когда по стене не поднимается влага. Нанесение данного покрытия должно заканчиваться на расстоянии 25 см от земли (пола).</p> <p>Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратиться в нашу техническую службу за консультацией.</p>
Рекомендуемый уход за покрытием	Очистка водой под давлением (аппарат типа <b>Kärcher</b> ) с обработкой биоцидным раствором <b>Fongimur</b> - при очистке фасада. Мытье с применением моющих средств с последующей промывкой чистой водой - при очистке внутри помещения.

*Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.*

Для получения оптимального результата, рекомендуем использовать малярный инструмент **Boldrini, Harris** или аналогичный