



EUROMAT (ЕВРОМАТ)



Водно-дисперсионная акрилатная краска, не содержащая растворителей

Предназначена для окраски стен и потолков сухих помещений по бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным основаниям, не требующих систематической влажной уборки.

- Матовая краска для стен и потолков
- Степень блеска 3
- Высокая укрывистость и степень белизны
- Стойкость к мокрому трению - 2 класс по DIN EN 13300, 1000 циклов мокрого трения
- Легко наносится

Технические характеристики	внешний вид	густая краска		
	вид высохшего слоя	матовый		
	расход	0,08 - 0,125 л/м ² на один слой		
	время высыхания	При 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % до степени 3 – не более 1 часа; повторное нанесение через 4 часа (ГОСТ 19007-73)		
	плотность при 23 °С, г/см ³	1,46	1,45 – 1,55	норма по ТУ 2316-001-52935415-2003
	морозостойкость	не менее 5 циклов замораживания-оттаивания при минус 40 °С (ГОСТ 28196-89, п. 4.8)	не менее 5	
	укрывистость высушенной пленки, г/м ²	145 (ГОСТ 8784-75)	не более 150	
	смываемость пленки, г/м ²	3,0 (ГОСТ 28196-89, п. 4.6)	не более 3,0	
	стойкость пленки к статическому воздействию воды, ч	не менее 24 (ГОСТ 9.403-80, метод А)	не менее 24	
	условная светостойкость, %	0,2 (ГОСТ 21903-96, метод 2)	не более 5	
	цвет	белый, может окрашиваться в пастельные цвета каталога DECOCOLOR		
	разбавитель	вода		
	фасовка	9 л		
	техника безопасности	продукт не воспламеняется, не горюч		
	срок годности	4 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С		

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.008191.12.13 от 06.12.13 г.
Сертификат соответствия № ССПГ-РУ.ПБ45.Н.00001 (класс пожарной опасности – КМ2)

Тел. 8(383)304-98-86

www.stroy-nsk.ru

EUROMAT (ЕВРОМАТ) (инструкция по применению)

Подготовка основания	Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии с СНиП 3.04.01-87, раздел 3. В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки: промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью Tekmaplan или аналогичной штукатуркой, шпательной.
Новые основания и старые неокрашенные	Бетон, бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, ЦСП, цементная штукатурка и штукатурка на основе синтетических смол - допускается наносить краску без предварительного грунтования или через грунтовки Plexifilm E-7, Versaplus E или Aquaprim . В случае контрастных, а также неравномерных пыляющих оснований грунтование поверхности обязательно. Известковые и цементно-известковые штукатурки - рекомендуется нанести грунтовку Aquaprim . Глиняный кирпич - допускается наносить без предварительного грунтования или через Plexifilm S или Aquaprim . Гипс - нанести укрепляющую грунтовку Plexifilm S или Aquaprim . <u>Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской и грунтованием должны иметь возраст не менее 28 суток.</u> Перед нанесением необходимо убедиться, что основание не осыпается и не отслаивается. Для осыпающихся оснований рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку Plexifilm E-12 или Aquaprim .
Старые окрашенные основания	Перед началом работ необходимо проверить состояние существующего лакокрасочного покрытия и его совместимость с применяемой грунтовкой или материалом Euromat . Плохо прилегающие слои совместимых лакокрасочных покрытий удалить, промыть всю поверхность в воде с моющим средством, затем высушить. Дефекты поверхности выровнять штукатурным составом/шпательной, в высохшую шпательную отшлифовать, поверхность обеспылить, после чего на эти участки нанести соответствующую грунтовку согласно разделу «Новые и старые неокрашенные основания». Прочно держащиеся слои глянцевой или сатиновой краски отшлифовать (сделать матовыми). Мелящиеся лакокрасочные покрытия необходимо обработать укрепляющей грунтовкой Plexifilm E-12 или Aquaprim . Поверхности, зараженные грибом, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным раствором без последующего промывания.
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель типа Defynik Classic Lisos с форсункой диаметром 1.8 мм, аппарат высокого давления.
Разбавление	Продукт готов к применению. При необходимости разбавить водой до 3 % (по объему); при нанесении краскораспылителем до 3-5 % (по объему).
Нанесение материала	Перед началом работ перемешать в одной ёмкости количество краски Euromat из разных партий, необходимое для окраски одной стены или одного помещения. Краску при необходимости разбавить в воде согласно рекомендациям, тщательно перемешать и наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в два слоя. Нанесение краски желательно производить от угла до угла без перерывов в нанесении, чтобы избежать образования в идимых стыков. Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 4 часов). При использовании валика краску следует наносить перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. При нанесении не «сушить» валик.
Меры предосторожности	Не наносить краску при температуре ниже + 8 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %. Перед проведением работ подрядчик должен проанализировать характеристики основания под покраску. В случае проблемного либо сложного основания необходимо обратиться в нашу техническую службу за консультацией.
Рекомендуемый уход за покрытием	Протирание губкой, смоченной в воде.

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению.

Для получения оптимального результата, рекомендуем использовать малярный инструмент **Boldrini, Harris** или аналогичный