

**ROYAL SATIN (VINCENT A-2) - интерьерная краска**

<b>Тип</b>	Алкидная краска на основе растворителя
<b>Область применения</b>	Применяется для окраски наружных и внутренних деревянных и металлических оснований (окна, двери, изгороди, решетки, трубопроводы, гаражные ворота и т.п.), а также для структурированных обоев под покраску. Образует прочное, гладкое, шелковисто-матовое покрытие, стойкое к мокрому трению. Обладает хорошей укрывистостью и адгезией к различным основаниям. Изготавливается с применением деароматизированного уайт-спирита W-1 марки Exxsol D40, практически не имеет запаха.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Состав</b>	Алкидная (пентафталевая) смола, сиккатив, диоксид титана (рутил), карбонат кальция кристаллический (мрамор), тальк, деароматизированный уайт-спирит.
<b>Расход</b>	0,08 - 0,12 л/м <sup>2</sup> на один слой в зависимости от основания
<b>Массовая доля нелетучих веществ</b>	72 %
<b>Плотность</b>	1,32 г/см <sup>3</sup>
<b>Укрывистость</b>	113 г/м <sup>2</sup>
<b>Адгезия к бетону</b>	1 МПа
<b>Стойкость пленки к статическому воздействию (не менее):</b>	
- воды при (20 ± 2) °С	24 ч
- 0,5 %-ного раствора моющего средства	15 мин
- 3 %-ного раствора хлорамина «Б»	24 ч
<b>Время высыхания</b>	до степени 3 - 22 ч; нанесение второго слоя через 12 ч.
<b>Блеск</b>	Полуматовый
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит
<b>База</b>	Выпускается в двух базах – А (белая и для колеровки в пастельные тона), С (для колеровки в темные тона).
<b>Колеровка</b>	по каталогам DE COCOLOR
<b>Срок годности</b>	4 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С
<b>Транспортирование</b>	по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре от минус 20 °С до плюс 30 °С.
<b>Фасовка</b>	Металлическая банка - 0,8 л Металлические ведра - 2,25 л, 9 л

**ROYAL SATIN (VINCENT A-2) - интерьерная краска**
**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка основания</b>	<p>Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01-87. В зависимости от типа и состояния основания могут производиться следующие виды подготовки: промывание, обработка щётками, пылеудаление, шпатлевание. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью цементного раствора или цементно-известкового раствора по штукатурке.</p>
<b>Новые и старые неокрашенные основания</b>	<p>Бетон, бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, ЦСП, цементная штукатурка и штукатурка на основе синтетических смол, известковые и цементно-известковые штукатурки, керамический (глиняный) кирпич – рекомендуется наносить краску после предварительного грунтования VINCENT G-1.          Гипс - нанести укрепляющую грунтовку VINCENT G-3.          Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку VINCENT G-4.          Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской и грунтованием должны иметь возраст не менее 28 суток.          Перед нанесением необходимо убедиться, что основание не осыпается и не отслаивается. Для осыпающихся оснований рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку VINCENT G-3.</p>
<b>Старые окрашенные основания</b>	<p>Плохо прилегающие слои совместимых лакокрасочных покрытий удалить, промыть всю поверхность водой с моющим средством, затем высушить. Дефекты поверхности выровнять штукатурным составом/шпатлевкой, высохшую шпатлевку отшлифовать, поверхность обеспылить, после чего на эти участки нанести соответствующую грунтовку согласно разделу «Новые и старые неокрашенные основания». Прочно держащиеся слои глянцевой или сатиновой краски отшлифовать (сделать матовыми). Мелящиеся лакокрасочные покрытия необходимо обработать укрепляющей грунтовкой VINCENT G-3.</p>
<b>Нанесение</b>	<p>Кистью или валиком в два слоя. Нанесение второго слоя через 12 часов при температуре плюс (18-22) °С, при более низкой температуре время высыхания увеличивается. Не рекомендуется проводить окраску при температуре ниже плюс 8 °С и относительной влажности воздуха более 65 %.</p>
<b>Рекомендуемый уход за покрытием</b>	<p>Мытьё моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.</p>
<b>Меры предосторожности</b>	<p><b>Беречь от огня!</b> Хранить в герметично закрытой упаковке. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.</p>
<b>Охрана окружающей среды</b>	<p>Не выливать в канализацию, водоемы или на почву.          Остатки утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.</p>

*Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению*