

## TOP LASURE COLOR - краска для защиты деревянных конструкций и изделий



Алкидная лазурь на основе растворителя, образующая защитную долговечную лаковую пленку

### Область применения

Для внутренних и наружных работ, окраска деревянных поверхностей фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, оконных рам и других конструкций. Высокоэффективное средство для защиты и декоративной отделки изделий из всех пород дерева; представляет собой раствор алкидной смолы в уайт-спирите марки Exxsol D 40, почти не содержащем (< 0,1 масс. %) ароматических соединений и имеющий слабый запах. Благодаря проникновению в структуру дерева и антисептическим свойствам образует атмосферостойкое долговечное защитное покрытие, предохраняющее дерево от плесени, появления синевы, гниения, грибков, насекомых-вредителей. Не препятствует дыханию дерева (при тонкослойном нанесении). При нанесении нескольких слоев не нарушает фактуру древесины, а лишь увеличивает защитные свойства, подчеркивает естественную красоту текстуры дерева, придавая желаемый оттенок. Входящие в состав льняное масло и светостойкие пигменты обеспечивают прочному водоотталкивающему покрытию необходимую эластичность и защиту дерева от мороза и солнечных лучей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Состав</b>	алкидный лак, льняное масло, деароматизированный уайт-спирит, светопрочные пигменты, фунгицид, сиккатив, специальные добавки
<b>Расход</b>	- пиленая древесина: 0,11 - 0,20 л/м <sup>2</sup> на один слой - строганая древесина: 0,08 - 0,14 л/м <sup>2</sup> на один слой
<b>Массовая доля нелетучих веществ</b>	45 %
<b>Плотность</b>	0,89 г/см <sup>3</sup>
<b>Водопоглощение пленки</b>	менее 13 %
<b>Адгезия пленки</b>	не более 2
<b>Стойкость к воздействию климатических факторов</b>	не менее 15 циклов
<b>Эластичность при изгибе</b>	не более 1 мм
<b>Время высыхания</b>	между слоями - 1 ч при температуре плюс 20 °С, время полного высыхания при температуре плюс 20 °С и относительной влажности воздуха 60-70 % - 24 ч
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Колеровка</b>	по каталогу Tons du Bois
<b>Срок годности</b>	4 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С
<b>Транспортирование</b>	по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.
<b>Фасовка</b>	металлическая банка – 0,9 л металлические ведра – 2,25 л, 9 л



VINCENT

## TOP LASURE COLOR - краска для защиты деревянных конструкций и изделий

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка основания</b>	Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01-87. В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки: промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, масляных и битумных пятен, биоповреждений.
<b>Новые и старые неокрашенные основания</b>	Дерево и его производные: наносится без предварительного грунтования. Новые деревянные основания: должны быть чистыми, отшлифованными наждачной бумагой, очищенными от пыли и сухими. Тропические породы дерева должны быть очищены от жира при помощи адаптированного растворителя (уайт- спирита).
<b>Старые окрашенные основания</b>	Поверхности, зараженные грибком, мхом: тщательно очистить и обработать биоцидным раствором без последующего промывания. Ранее окрашенные или покрытые лаком основания: отшлифовать наждачной бумагой и тщательно очистить. Деревянные основания, ранее обработанные подобным продуктом: прочистить щеткой и удалить всю пыль.
<b>Нанесение</b>	Кистью или валиком в один-два слоя на сухую, тщательно очищенную и ошкуренную поверхность при внутренних работах и в два-три слоя при наружных работах. При использовании валика наносить краску следует перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 1 часа). Разбавляется деароматизированным уайт-спиритом в количестве до 3 % (по объёму) для нанесения первого слоя, последующие слои наносятся без разбавления. Для однородного окрашивания больших площадей смешать необходимое количество лазури в одной ёмкости. Интенсивность цвета зависит от типа древесины, качества обработки и количества слоёв. Для уменьшения интенсивности окраски использовать смесь цветной и бесцветной лазури. При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже плюс 5 °С и относительной влажности выше 80 %, а также на деревянное основание, если его влажность более 18 %. Три слоя абсолютно необходимы при нанесении на новое деревянное основание. При внутренних работах не наносить при температуре ниже плюс 8 °С и относительной влажности выше 65 %, а также на деревянное основание, если его влажность более 12 %.  В зависимости от окраски и желаемой прозрачности первый и(или) второй слои могут быть прозрачными, а последний слой пигментированным. Но в любом случае исключается использование только прозрачного продукта или прозрачного продукта для финишного слоя.
<b>Рекомендуемый уход за покрытием</b>	Мытье моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой
<b>Меры предосторожности</b>	<b>Беречь от огня!</b> При работе рекомендуется использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При внутренних работах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения и начинать эксплуатировать его только через несколько дней после проведения работ. Хранить в герметично закрытой упаковке.
<b>Охрана окружающей среды</b>	Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Остатки утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.

*Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению*