

MAISON EN BOIS - краска для защиты деревянных конструкций изделий



Область применения

Водно-дисперсионная краска-лазурь

Для внутренних и наружных работ, окраска деревянных поверхностей фасадов и внутренних стен домов, срубов, садовых строений, заборов, оконных рам и других конструкций.

Краска-лазурь предназначена как для лессировки (тонировки) деревянных изделий и их биозащиты, так и для окрашивания (кроющими цветами). Образует атмосферостойкое, водоотталкивающее, долговечное покрытие, предохраняющее древесину от плесени, появления синевы, гниения, грибков, насекомых-вредителей. Покрытие обеспечивает также необходимую защиту древесины от мороза и солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	водная акрилатная дисперсия, диоксид титана (для базы А), фунгицид, альгицид, инсектицид, специальные водоотталкивающие добавки
Расход	пиленая древесина: 0,17-0,25 л/м ² , строганая древесина: 0,10-0,125 л/м ² .
Массовая доля нелетучих веществ	35 - 45 % (база А); 22 - 32 % (база С и Perle)
Плотность	1,12 - 1,22 г/см ³ (база А); 1,00 - 1,10 г/см ³ (база С и Perle)
Водопоглощение плёнки	не более 13 %
Адгезия плёнки	не более 2
Условная светостойкость	не менее 24 ч
Стойкость пленки к статическому воздействию (не менее):	
- воды при (20 ± 2) °С	24 ч
- 0,5 %-ного раствора моющего средства	24 ч
Время высыхания	между слоями - 6 ч при температуре плюс 20 °С, полное высыхание - через 24 ч при температуре плюс 20 °С и относительной влажности воздуха 60-70 %
Блеск	матовый, образуется полупрозрачная плёнка с ровной однородной поверхностью
База	выпускается в трех базах: база А – пастельные укывистые цвета, база С – насыщенные укывистые и лессирующие цвета, база Perle – прозрачное покрытие с перламутровым эффектом.
Колеровка	база А и укывистые цвета базы С – по каталогу Decocolor II, лессирующие цвета базы С – по каталогу Tons du Bois, база Perle – не колеруется.
Срок годности	3 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С
Транспортирование	по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С
Фасовка	Пластмассовая банка - 0,9 л Пластмассовые вёдра - 2,0 л, 9 л

MAISON EN BOIS - краска для защиты деревянных конструкций изделий

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания	<p>Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01-87. В зависимости от типа и состояния основания, могут производиться следующие виды подготовки: промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпаклевание. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, масляных и битумных пятен, биоповреждений.</p>
Новые и старые неокрашенные основания	<p>Дерево и его производные – наносится после предварительного грунтования грунтовкой Sous-couche bois. Новые деревянные основания должны быть чистыми, отшлифованными наждачной бумагой, очищенными от пыли и сухими. Тропические породы дерева должны быть очищены от жира при помощи адаптированного растворителя (уайт-спирита).</p>
Старые окрашенные основания	<p>Поверхности, зараженные грибком, мхом – тщательно очистить и обработать биоцидным раствором без последующего промывания. Ранее окрашенные или покрытые лаком основания необходимо отшлифовать наждачной бумагой и тщательно очистить. Деревянные основания, ранее обработанные подобным продуктом прочистить щеткой и удалить всю пыль.</p>
Нанесение	<p>Не разбавлять! Продукт готов к применению. Краску-лазурь наносят на сухую, тщательно очищенную, ошкуренную и обработанную грунтовкой Sous-couche bois поверхность кистью или валиком в два слоя при температуре плюс (5-30) °С. Время высыхания при температуре плюс (18-22) °С и относительной влажности воздуха 60-70 % составляет: 6 ч - между слоями, 24 ч – полное высыхание, при более низкой температуре время высыхания увеличивается. При наружных работах не наносить при температуре воздуха ниже плюс 5 °С и относительной влажности выше 80 %, а также на основание влажность которого более 18 %. При внутренних работах не наносить при температуре воздуха ниже плюс 8 °С и относительной влажности выше 65 %, а также на основание влажность которого более 12 %. Для однородного окрашивания больших площадей смешать необходимое количество краски-лазури в одной ёмкости. Интенсивность цвета зависит от типа древесины, качества обработки и количества слоёв. Для уменьшения интенсивности окраски использовать смесь цветной и бесцветной краски-лазури.</p>
Рекомендуемый уход за покрытием	<p>Мытье моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.</p>
Меры предосторожности	<p>При работе рекомендуется использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При внутренних работах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения и начинать эксплуатировать его только через несколько дней после проведения работ. Хранить в герметично закрытой упаковке.</p>
Охрана окружающей среды	<p>Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Остатки утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.</p>

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению