

EXTRASATIN - интерьерная краска

Тип	Водно-дисперсионная акрилатная краска, не содержащая растворителей
Область применения	Предназначена для окраски требующих частого мытья стен и потолков помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты, подъезды жилых домов и т.п.) по бетонным, асбестоцементным, оштукатуренным, кирпичным и гипсокартонным поверхностям. Образует полуглянцевое, легко очищаемое, обладающее высокой белизной и влагостойкостью покрытие, устойчивое к обычно применяемым водным растворам моющих средств и мокрому трению - выдерживает не менее 20000 циклов (1 класс стойкости по DIN EN 13300). Не имеет неприятного запаха. Не желтеет. Может применяться для обоев, предназначенных под окраску.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана (рутил), карбонат кальция кристаллический (мрамор), тальк, монопропиленгликоль, тексанол
Расход	0,08 – 0,15 л/м ² на один слой в зависимости от основания
Массовая доля нелетучих веществ	49,5 %
Плотность	1,30 г/см ³
Укрывистость	132 г/м ²
Смываемость	0,3 г/м ²
Стойкость пленки к статическому воздействию (не менее):	
- воды при (20 ± 2) °С	24 ч
- 0,5 %-ного раствора моющего средства	24 ч
- 3 %-ного раствора хлорамина «Б»	24 ч
Морозостойкость	не менее 5 циклов замораживания-оттаивания по ГОСТ Р 52020-2003
Время высыхания	до степени 3 – 0,5 ч; нанесение второго слоя через 6 ч.
Блеск	Полуглянцевый
Разбавитель	Вода
База	Выпускается в двух базах – А (белая и для колеровки в пастельные тона), С (для колеровки в темные тона).
Колеровка	по каталогам DECOCOLOR
Срок годности	4 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С
Транспортирование	по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.
Фасовка	Металлическая банка – 0,8 л Металлические ведра – 2,7 л, 9 л

EXTRASATIN - интерьерная краска
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания	<p>Подготовительные работы должны осуществляться в соответствии со СНиП 3.04.01-87. В зависимости от типа и состояния основания могут производиться следующие виды подготовки: промывание, обработка щетками, пылеудаление, шпатлевание. Поверхность перед нанесением должна быть очищена от пыли, грязи, жира, следов коррозии, высолов, масляных и битумных пятен, биоповреждений. В случае необходимости произвести выравнивание с помощью цементного раствора или цементно-известкового раствора по штукатурке.</p>
Новые и старые неокрашенные основания	<p>Бетон, бетонные облицовочные плиты, асбестоцемент, ЦСП, цементная штукатурка и штукатурка на основе синтетических смол - допускается наносить краску без предварительного грунтования или через VINCENT G-5. В случае контрастных, а также неравномерно впитывающих оснований грунтование поверхности обязательно. Известковые и цементно-известковые штукатурки - рекомендуется нанести грунтовку VINCENT G-1. Керамический (глиняный) кирпич - допускается наносить без предварительного грунтования или через VINCENT G-1. Гипс - нанести укрепляющую грунтовку VINCENT G-3. Металл - нанести специальную антикоррозионную грунтовку VINCENT G-4. Все минеральные основания (бетон, штукатурка) перед окраской и грунтованием должны иметь возраст не менее 28 суток. Перед нанесением необходимо убедиться, что основание не осыпается и не отслаивается. Для осыпающихся оснований рекомендуется предварительно применить укрепляющую грунтовку VINCENT G-3.</p>
Старые окрашенные основания	<p>Плохо прилегающие слои совместимых лакокрасочных покрытий удалить, промыть всю поверхность водой с моющим средством, затем высушить. Дефекты поверхности выравнивать штукатурным составом/шпатлевкой, высохшую шпатлевку отшлифовать, поверхность обеспылить, после чего на эти участки нанести соответствующую грунтовку согласно разделу «Новые и старые неокрашенные основания». Прочно держащиеся слои глянцевой или сатиновой краски отшлифовать (сделать матовыми). Мелящиеся лакокрасочные покрытия необходимо обработать укрепляющей грунтовкой VINCENT G-3.</p>
Нанесение	<p>Краску тщательно перемешать и наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в два слоя. При нанесении краскораспылителем рекомендуется разбавлять краску водой до 5 % (по объему). Нанесение краски желательно производить от угла до угла без перерывов в нанесении, чтобы избежать образования видимых стыков. Второй слой наносить только при достаточном высыхании первого слоя (не менее 6 ч). При использовании валика краску следует наносить перекрестными движениями для более равномерного покрытия поверхности. При нанесении не «сушить» валик. На одной стене использовать краску из одной партии. Не наносить при температуре ниже плюс 5 °С и относительной влажности воздуха выше 65 %.</p>
Рекомендуемый уход за покрытием	<p>Мытьё моющими средствами с последующей промывкой чистой водой с губкой.</p>
Меры предосторожности	<p>Хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки.</p>
Охрана окружающей среды	<p>Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Остатки утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.</p>

Поскольку на условия и способ использования материалов могут влиять внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, производитель и компании, представляющие данный продукт не несут ответственности за результаты в случае несоблюдения рекомендаций и технологических инструкций по его применению