

Описание

Грунтовка представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы и отвердителя.

Назначение и область применения

Предназначена для получения наливных полов по бетону, железобетону, цементной стяжке в помещениях промышленных и общественных зданий, в том числе медицинских учреждениях, а также в пищеблоках, предприятиях пищевой промышленности, объектах железнодорожного транспорта, подсобных помещениях жилых зданий, в помещениях учебных заведений.

Применяется для защиты бетона в качестве подготовительного грунтовочного слоя в системах полимерных покрытий полов и/или как самостоятельное покрытие для обеспыливания бетонных поверхностей.

Сертификация, испытания

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.008.Е.003243.12.21 от 20.12.2021г.

Технические характеристики

Цвет покрытия	Цветной:	
	Бесцветный	серый, красно-коричневый, зеленый, бежевый, желтый и другие
Доля нелетучих веществ по массе, % (масс)	45-51	45-51
Время высыхания до степени 3 (ГОСТ 19007), при температуре (20±2)°С, ч	24, не более	24, не более
Степень перетира, мкм, не более	–	100
Жизнеспособность, ч, не менее	5	5
Толщина сухой плёнки, мкм	50-100	50-100
Теоретический расход на однослойное покрытие, г/м ²	250-500	250-500

Подготовка поверхности

- удалить грязь, масло и другие загрязнения;
- удалить верхний слой (цементное молоко) методом абразивной очистки, шлифовальной машиной или щетками;
- обеспылить (промышленным пылесосом).

Время выдержки бетонного основания после укладки бетона или после применения выравнивающих смесей до нанесения грунтовки должно составлять не менее 28 суток.

Инструкции по применению

- перед применением тщательно перемешать основу до однородного состояния;
- при постоянном перемешивании добавить в основу отвердитель и тщательно перемешать (соотношение основы и отвердителя указано на таре и в паспорте качества на материал);
- влажность бетонного основания должна составлять не более 4 % по массе;
- температура подложки – не менее чем на 3 °С выше точки росы.

Грунтовку рекомендуется наносить при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха до 85 % в один слой валиком или кистью.

Время выдержки грунтовочного покрытия до нанесения последующих слоев полимерного покрытия пола при температуре (20±5) °С должно составлять не менее 24 ч, максимальное время перекрытия 60 суток.

Для промывки оборудования используются растворители СОЛЬВИН-10, СОЛЬВИН-11, СОЛЬВИН-12, СОЛЬВИН-14, СОЛЬВИН-15, Р-646 (ГОСТ 18188-72), Р-4 (ГОСТ 7827-74).

Упаковка и хранение

Грунтовка упакована в металлические ведра и в банки.

Хранение грунтовки в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40° С). Грунтовка должна храниться в герметично закрытой таре изготовителя вдали от источников тепла и не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения грунтовки определяется гарантийными сроками хранения основы (24 месяца) и отвердителя (12 месяцев) с даты изготовления.

Меры безопасности

При работе с грунтовкой следует соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования, а также меры предосторожности, указанные на этикетке тары.

Необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки, маски, респираторы), избегать вдыхания растворителей при испарении и попадания грунтовки на кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей; внутри помещений использовать только при достаточной вентиляции.

Грунтовка относится к пожароопасным материалам.

Предоставленная информация носит общий характер, не учитывает специфику конкретного объекта и должна рассматриваться совместно с руководством по нанесению. Применение материала для иных целей или при воздействии иных факторов должно иметь письменное подтверждение ВМП. При его отсутствии производитель не несёт ответственности за неправильное применение материала, и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия.



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ВМП»

Екатеринбург +7 (343) 357-30-97; 385-79-00; 385-66-10, office@fmp.ru

Москва +7 (495) 411-65-03; 411-65-04, msk@fmp.ru

Санкт-Петербург +7 (812) 640-55-20, spb@fmp.ru

Представительства в РФ и за рубежом – на vmp-holding.ru